



Giorni ideali per il taglio del legname per il 2015.

Giorni favorevoli per il taglio di legname da costruzione e uso falegnameria.

Gli alberi dai quali si ricava legname da costruzione e per la fabbricazione di mobili dovrebbero, di massima, essere tagliati fundamentalmente con luna calante nei mesi da ottobre a febbraio, quindi nel periodo di riposo del ciclo vegetativo.

I risultati di anni di ricerche dimostrano che il legname segato, derivante da alberi abbattuti in precisi giorni dell'anno, risulta molto più stabile e di migliore qualità!

Il solo giorno e periodo in cui vengono abbattuti gli alberi non evita però che quelli cresciuti con torsioni tendano, dopo essere stati segati ed in fase di essiccazione, a torcere comunque oppure che una trave derivante da una pianta cresciuta velocemente e non tagliata fuori cuore non subisca delle crepature; per evitare questi difetti devono essere osservati altri accorgimenti. Una possibilità sarebbe che agli alberi venga lasciato il cimale per un paio di settimane (se questi vengono abbattuti in primavera) così che attraverso gli aghi possa dissiparsi ulteriormente l'umidità.

I tronchi dovrebbero inoltre essere lasciati tali per il maggior tempo possibile, le tensioni interne infatti diminuiscono con il passare del tempo.

Una buona soluzione sarebbe quella di abbattere gli alberi in particolari giorni dell'autunno e dell'inverno e terminare il lavoro in primavera operando lo scortecciamento manuale o a macchina.

I tronchi dovrebbero restare scortecciati per almeno due mesi prima di essere portati in segheria, con questo metodo non c'è pericolo di attacchi di funghi, insetti o per la formazioni di crepe.

Infine anche il corretto accatastamento e copertura influisce molto sull'essiccamento e sul risultato finale in segheria.

Se si ha una grande quantità di alberi da abbattere si procede tagliandoli tutti e lasciandoli sul letto di caduta per poi finire il lavoro di sramatura successivamente.

Gennaio 2015

Lunedì 12, Martedì 13 Mercoledì 14;

Lunedì 19, Martedì 20, Mercoledì 21 – dalle ore 15.30 – orario ideale verso le 17.00;

I giorni di abbattimento ideale sono tra il 19 gennaio e il 15 febbraio, sono giornate che si trovano all'interno del segno zodiacale del Capricorno nella costellazione del Sole.

Febbraio 2015

Lunedì 9, Martedì 10;

Martedì 17, Mercoledì 18 – dalle ore 14.00;

Marzo 2015

Sabato 1.

In questo giorno inizia la primavera meteorologica, secondo la tradizione, il legname abbattuto dopo il tramonto (dalle 18.00), non è infiammabile.

Quest'anno tale caratteristica non sarà garantita, in quanto cade poco prima della luna piena.

Il legno in questa giornata avrà un'alta densità; una volta gli alberi dopo l'abbattimento venivano abbattuti e scortecciati ancora in bosco e solo quando erano abbastanza asciutti venivano portati in segheria. Questo legname veniva lasciato essiccare per qualche anno per poter successivamente essere impiegato anche come camino in legno. Il legno molto secco non crepa anche se sottoposto ad alte temperature e se bruciato, forma uno strato carbonizzato che lo protegge dall'ulteriore combustione..

Il mese di Marzo è molto adatto al taglio ed alla successiva lavorazione. Da una parte si osserva che gli alberi abbattuti in questo periodo perdono molta umidità attraverso l'evaporazione dagli aghi ed inoltre il segato asciuga meglio e velocemente grazie all'escursione termica giorno notte.

Se la lavorazione avviene in questo periodo il legname potrebbe essere utilizzato, con condizioni meteorologiche favorevoli, anche dopo un breve periodo di essiccazione.

Lunedì 16, Martedì 17 dalle ore 12.00;

Aprile 2015

Lunedì 13, Martedì 14 dalle ore 12.00 alle ore 15.00;

In aprile si dovrebbe tagliare solo alle quote più alte e solo negli anni dove vi è un scioglimento tardivo della neve.

Nei mesi estivi il legname andrà scortecciato nella sua interezza, in modo che rimanga preservato da attacco dei funghi ed insetti. In questo modo, se i tronchi sono lasciati all'interno del bosco, si preservano anche le piante in piedi dall'attacco del bostrico.

In linea generale, il legname da costruzione non deve essere abbattuto da metà aprile a metà settembre; sebbene ci possano essere nel calendario lunare alcuni giorni favorevoli per il taglio. Da tenere presente, tuttavia, che la qualità del legno, potrebbe essere influenzata negativamente dal maltempo.

Gli alberi tagliati in determinati giorni di primavera o in estate possono incontrare un clima più secco che in inverno, pertanto il legno tagliato in questo periodo asciuga più velocemente e i tronchi possono quindi essere lavorati prima. Tuttavia, va ricordato che questo legname, non essendo stato tagliato in inverno è vulnerabile e può essere attaccato più velocemente da funghi e insetti. Si dovrebbe pertanto avere l'accortezza di segarlo in giornate di bel tempo, asciutte e ventose, per poi essere immediatamente accatastato con spazi tra le tavole maggiori che nelle cataste formate in inverno e ben protetto dalla pioggia e dai raggi solari con ulteriori tavole sulla sommità.

Maggio 2015

Prima dello sviluppo vegetativo primaverile gli alberi trattengono molta umidità, meglio non tagliare

Giugno 2015

Generalmente il periodo tra il 20 ed il 30 giugno è molto adatto al taglio di legname da costruzione, in quanto è constatato che in questo lasso di tempo le piante in piedi trattengono meno umidità. Una causa potrebbe essere l'evaporazione attraverso gli aghi che sono ancora giovani e poco coriacei.

Solitamente il 24 e il 29 giugno sono dei buoni giorni per l'abbattimento delle piante.

Il 24 avrà poche ore disponibili, dal momento che la luna è crescente; Il 29 giugno di quest'anno non è particolarmente favorevole perché si colloca due giorni prima della luna piena

Lo scortecciamento delle piante che vengono tagliate da metà maggio a metà agosto si può effettuare molto velocemente anche a mano senza particolare sforzo fisico. Gli alberi vengono anche scortecciati per accelerare l'essiccazione prima di portarli in segheria. L'ideale è scortecciarli completamente ancora in bosco, senza tagliare il cimale. Una graduale e rapida essiccazione dei tronchi prima della segagione permette di ridurre i danni da ritiro tangenziale e radiale dei segati, altrimenti frequenti in questo periodo. .

Luglio2015

Nessun consiglio.

Agosto 2015

In agosto il legname contiene molta umidità. Gli alberi si riescono a scortecciare ancora molto bene fino a metà agosto ed il lungo periodo di essicamento in bosco porta ad un segato stabile. Se è il caso di tagliare in agosto si può decidere solo al momento in base alle condizioni metereologiche.

Settembre 2015

Si consiglia di iniziare il taglio in alta quota: in questo periodo non è più necessario, in generale, preoccuparsi delle infestazioni parassitarie. È anche possibile lasciare gli alberi abbattuti interi, sul letto di caduta, per un paio di settimane per lasciarli asciugare. Inoltre, è possibile trasportare il legno su strade forestali già giacciate ancora prima dell'inverno.

Venerdì 11, Sabato 12, fino dalle ore 7.00 e dopo le ore 16.00;

Lunedì 14 Martedì 15, fino alle 8.00 e dopo le ore 16.00.

Ottobre 2015

Giovedì1, Venerdì 2, Sabato3.

Lunedì 12 e Martedì 13 dalle ore 16.00, Mercoledì14. dalle ore 17.00,

Secondo la mia esperienza e la tradizione che mi è stata tramandata i giorni migliori di tutto l'anno! Con tempo mite e secco gli alberi si possono lasciare con i rami per alcuni giorni o settimane per poi portarli a valle congelati prima dell'arrivo delle nevicate invernali. Questi giorni sono particolarmente indicati per il taglio delle latifoglie poichè dopo la caduta delle foglie contengono una minima quantità d'acqua.

La giornata migliore per il taglio è lunedì 12 alle ore 17.00.

Novembre 2015

Sabato 7 dalle ore 12.00 alle ore 16.00;

Lunedì 9 dalle ore 14.30 e ore 16.30.

Martedì, 10, alle 15.00

Giorno molto buono per il taglio, il legno crepa poco

Mercoledì 11 dalle ore 15.30.

Dicembre 2015

Venerdì 4 e Sabato 5 da mezzogiorno

Lunedì 7 dalle ore 13.00 alle ore 15.00;

Lunedì 14, Martedì 15. dalle ore 15.30;

Giovedì 31,

Quest'anno estremamente indicato, meglio nel tardo pomeriggio.

Legenda:

I giorni segnati in **rosso** sono quelli che nel mese descritto sono **i più adatti**.

Quelli stampati in **blu** sono i successivi più adatti

Tutti gli altri stampati in **nero** dovrebbero essere tenuti come giorni di riserva. In questi giorni o al di fuori degli stessi si dovrebbe effettuare il taglio solo per la produzione di materiale di bassa qualità, oppure si potrebbero usare le giornate per sramare gli alberi precedentemente abbattuti.

Alcune precisazioni:

L'ora consigliata da aprile ad ottobre è stata aggiustata in base all'orario estivo.

Abbatere: significa tagliare l'albero e cioè dividerlo dalla ceppaia. E' quindi sufficiente operare il taglio dalla ceppaia nei giorni e tempi indicati. E' chiaro che i tronchi devono essere anche sramati soprattutto se si devono tagliare più alberi che si incrociano sul letto di caduta. Si consiglia anche in questo caso di mantenere la lunghezza totale e tagliare il cimale a 20 cm di diametro in modo che i tronchi possano continuare a rilasciare umidità e seccarsi più velocemente.

Con tempo secco gli alberi possono restare con i rami anche per un paio di settimane, poi vanno lavorati e trasportati al deposito; si consiglia di coprire la catasta di tondame fino al momento del taglio in segheria, in tal modo si evita che la corteccia assorba acqua durante le precipitazioni e si previene l'attacco da parte d' insetti.

Quindi, se la corteccia non è danneggiata o forata da scotili, il legno all'interno non assume la colorazione blu o altri difetti, questo perché i funghi hanno bisogno di una temperatura di almeno 15°C e ossigeno (O₂). La corteccia intatta è come una pellicola che isola il legno dall'aria.

Se qualcuno volesse realizzare una costruzione in legno massiccio bella e duratura, gli consiglio di programmare l'approvvigionamento del legname con largo anticipo.

Buon lavoro,
Konrad Greif
Ispettorato forestale di Merano